






ARTIKAL: **DEKORATIVNA TKANINA - ART. "LINO"**

II	REZULTATI ISPITIVANJA:	Elementi kvaliteta		Odstupanje (%)	
		deklarisano	ustanovljeno	dozvoljeno	ustanovljeno
				F.C0.011	
1.	Širina (cm):		140	-1,2	
2.	Masa po jedinici površine (g/m ²):		312,3	-5	
3.	Debljina				
4.	Sirovinski sastav (%):				
	<u>POLIESTAR</u>		78,1	±2	
	<u>PAMUK</u>		21,9	±2	
5.	Prekidna sila (N):				
	- u pravcu osnove		2200	-5	
	- u pravcu potke		720	-5	
6.	Prekidno izduženje (%):				
	- u pravcu osnove		45,7	-2	
	- u pravcu potke		12,0	-2	
7.	Gustina žica (ž/10 cm)				
	- po osnovi		700		
	- po potki		240		
8.	Skupljanje pri pranju na 40°C %				
	- po dužini		Ø		
	- po širini		Ø		
9.	Postojanost obojenja na: (promena / prelaz na:			POLIESTAR / PAMUK	
	a) pranje na 40 °C			4/4/4	
	b) znoj (alkalni+kiseli)			4/4/4	
	c) otiranje - suvo			4	
	d) otiranje - mokro			3-4	
	e) peglanje na 110° C			4/4	
	f) hemijsko čišćenje			4/4/4	
	g) voda			4/3-4/3-4	
10.	Način održavanja				
	a) pranje			Prati na temperaturi do 40° C	
	b) peglanje			Peglati na temperaturi do 110° C	
	c) hemijsko čišćenje			Dozvoljeno hemijsko čišćenje perhoretlenom	
	d) sušenje			Ocediti, obesiti i sušiti	
	e) beljenje			Zabranjeno beljenje	
11.	Međusobna upravnost žica		mm	1,0	

