






DEKORATIVNA TKANINA- ART."MAXIMA"

ELEMENTI ISPITIVANJA	SRPS METODE	JEDINICA MERE	DOBIJENE VREDNOSTI
1. UKUPNA ŠIRINA	F.S2.015	cm	144
2. MASA PO JEDINICI POVRŠINE	ISO 3801	g/m ²	522,7
3. PREKIDNA SILA	EN ISO 13934-1	N	
- u pravcu osnove			1575
- u pravcu potke			1147
4. PREKIDNO IZDUŽENJE	EN ISO 13934-1	%	
- u pravcu osnove			54,8
- u pravcu potke			22,6
5. GUSTINA ŽICA	F.S2.013	ž/10 cm	
- broj žica osnove			290
- broj žica potke			180
6. MEĐUSOBNA UPRAVNOST ŽICA OSNOVE I POTKE		mm	1
7. SIROVINSKI SASTAV		%	
-AKRIL	ISO 1833-12		58,7
- POLIESTAR	ISO 1833-24		41,3
8. SKUPLJANJE PRI PRANJU NA 40 °C	EN ISO 3759	%	
- po osnovi - dužini			∅
- po potki - širini			∅
9. POSTOJANOST BOJE NA: PROMENA / PRELAZ NA:		AKRIL / POLIESTAR	
- pranje na 40° C	F.S3.216	ocena	4/4/4
- znoj (alkalni + kiseli)	F.S3.016	ocena	4/4/4
- otiranje - suvo	F.S3.021	ocena	4
- otiranje - mokro	F.S3.021	ocena	4
- peglanje na 110 °C	F.S3.311	ocena	4/4
- hemijsko čišćenje	F.S3.226	ocena	4/4/4
- voda	F.S3.231	ocena	4/4/4
10. NAČIN ODRŽAVANJA	F.A0.011		
- pranje		Prati na temperaturi do 40° C	
- peglanje		Peglati na temperaturi do 110° C	
- hemijsko čišćenje		Dozvoljeno hemijsko čišćenje perhoretlenom	
- sušenje		Ocediti, obesiti i sušiti	
- beljenje		Zabranjeno beljenje	

14.09.2012.

Datum

Rezultate ispitivanja
verifikovao

Rukovodilac laboratorije

CIS-OB-17