






II REZULTATI ISPITIVANJA:		Elementi kvaliteta		Odstupanje (%)	
		deklarirano	ustanovljeno	dozvoljeno	ustanovljeno
				F.C0.011	
1.	Širina (cm):		140	-1,2	
2.	Masa po jedinici površine (g/m ²):		304,2	-5	
3.	Debljina				
4.	Sirovinski sastav (%):				
	<u>POLIESTAR</u>	100	100	± 2	Ø
5.	Prekidna sila (N):				
	- u pravcu osnove		2134	-5	
	- u pravcu potke		2687	-5	
6.	Prekidno izduženje (%):				
	- u pravcu osnove		41,0	-2	
	- u pravcu potke		38,1	-2	
7.	Gustina žica (ž/10 cm)				
	- po osnovi		660		
	- po potki		310		
8.	Skupljanje pri pranju na 40°C %				
	- po dužini		Ø		
	- po širini		Ø		
9.	Postojanost obojenja na: promena / prelaz na:			POLIESTAR / PAMUK	
	a) pranje na 40 °C			4/4/4	
	b) znoj (alkalni+kiseli)			4/4/4	
	c) otiranje - suvo			4	
	d) otiranje - mokro			4	
	e) peglanje na 110° C			4/4	
	f) hemijsko čišćenje			4/4/4	
	g) voda			4/4/4	
10.	Način održavanja				
	a) pranje		Prati na temperaturi do 40° C		
	b) peglanje		Peglati na temperaturi do 110° C		
	c) hemijsko čišćenje		Dozvoljeno hemijsko čišćenje perhoretilenom		
	d) sušenje		Ocediti, obesiti i sušiti		
	e) beljenje		Zabranjeno beljenje		
11.	Međusobna upravnost žica		mm	1,0	

